

GÜTEN UND NORMEN

Unlegierte Baustähle		
EN 10025	DIN 17100	Werkstoff-Nr.
S355J0	ST 52-3U	1.0553
S355J2 Lieferzustand vereinbaren	ST 52-3	1.0570
E 295	ST 50-2	1.0050
E 335	ST 60-2	1.0060
E 360	ST 70-2	1.0070

Vergütungsstähle			
EN 10083 T1/T2		DIN 17200	Werkstoff-Nr.
C 35	Teil 2	C 35	1.0501
C 35E	Teil 1	CK 35	1.1181
C 45	Teil 2	C 45	1.0503
C 45E	Teil 1	CK 45	1.1191
C 60	Teil 2	C 60	1.0601
C 60E	Teil 1	CK 60	1.1221
42 CrMo 4 QT	Teil 1	42 CrMo 4v	1.7225
42 CrMo S4 QT	Teil 1	42 CrMo 4S4v	1.7227
51 Cr V 4	Teil 1	50 CrV 4	1.8159

Einsatzstähle		
EN 10084	DIN 17210	Werkstoff-Nr.
C 15	C 15	1.0401
C 15E	CK 15	1.1141
16 MnCr 5	16 MnCr 5	1.7131
16 MnCrS 5	16 MnCrS 5	1.7139
20 MnCr 5	20 MnCr 5	1.7147
20 MnCrS 5	20 MnCrS 5	1.7149
18 CrNiMo 7-6	17 CrNiMo 6	1.6587

Nitrierstähle		
EN 10085	DIN 17211	Werkstoff-Nr.
31 CrMo V 9	31 CrMo V 9	1.8519